



Hoogglans

Verftechnisch advies



Hoogglans o.a. gebruiken op:

- Ramen, deuren en kozijnen
- Kasten, stoelen en tafels,
- Nieuw of reeds geschilderd hout
- Voorbehandeld metaal

Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn.

Nieuw hout: gronden met Koopmans Grondverf (buiten minimaal 2x). Afschilderen met een bij voorkeur onverdunde laag Koopmans Hoogglans.

NB. Tussen de lagen dient er licht te worden geschuurd met fijn schuurpapier of scotch-brite.



Bestaand hout: ondeugdelijke verflagen en verweerd hout verwijderen door middel van schuren. Het kale hout gronden met Koopmans Grondverf (buiten minimaal 2x). Bestaand blijvende verflagen dienen goed geschuurd te worden met fijn schuurpapier (P180-220) of scotch-brite. Vervolgens de gehele ondergrond afwerken met een bij voorkeur onverdunde laag Koopmans Hoogglans.

Metaal: ondergrond reinigen en roest grondig verwijderen. Ontroeste delen gronden met Loodvrije Menieverf of Hechtprimer H. Geheel overgronden met Koopmans Grondverf en afwerken met een bij voorkeur onverdunde laag Koopmans Hoogglans. *NB. Tussen de lagen dient er licht te worden geschuurd met fijn schuurpapier of scotch-brite.*

HOOGGLANS



- Toepassing** : Hoogglanzende lakverf voor vrijwel alle voorkomende reeds behandelde hout- en metaaloppervlakken binnen en buiten.
- Kenmerken** : Uitstekende vloeijing
Weerbestendig
Gemakkelijk verwerkbaar
Duurzame elasticiteit
Hoge dekkraft
Uitstekend glansbehoud
Goede kleurechtheid

Eigenschappen

- Basis** : Gemodificeerde alkydhars
- Kleur** : wit en diverse standaardkleuren; keuze ook via Koopmans Colourimpression kleurenmengsysteem.
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,23 kg / liter (wit)
- Laagdikte** : 40 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
Kleefvrij na ca. 5 uur.
- Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur
- Glans** : hoogglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 66 vol%
- Theor.rendement** : 16-18 m² per liter
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210 of terpentine

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : Nelfasol Verdunner 3210 of terpentine
- De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Ondergrondvoorbereiding

- Nieuwe ondergronden:**
Voorzien van een grondlaag met Koopmans Grondverf.
Eventuele houtrotreparaties uitvoeren met Nylostop of kleine oneffenheden met Plamuur.
- Reeds geschilderde ondergronden:**
Reinigen met bijv. P.K. Cleaner NS 90 en schuren.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril